


MADERO TECC

info@maderotec.com
www.maderotec.com
(506) 2428 2828
La Ceiba, Orotina, Alajuela




Especificaciones de la madera aserrada

- Madera de pino radiata.
- Cepillada las cuatro caras.
- Secada al 18% de humedad relativa.
- Curada bajo el método Vacío-Presión con preservante *Koopers MicroPro*. 
- Retención de 1.7 kg/m³ de cobre micronizado, para madera bajo techo.
- Retención de 3.3 kg/m³ de cobre micronizado, para madera a la intemperie.
- No contiene arsénico.
- Acabado opcional: *Carver* o *Sayer Lack* con protección UV, color a elegir.

Usos internos

- Esqueleto de paredes
- Vigas cargador
- Emplantillado de cielo
- Remates de puertas
- Rodapiés
- Cornisas



Usos externos

- Paredes
- Cielos
- Barandas



Perfiles decorativos

Machihembrado



Tinglado

